

DESCRIÇÃO DA ÁREA	USOS DE TELA*	FERRAMENTA ADEQUADA	CONSUMO Kg/m ²	ESPESSURA MÉDIA (mm)	TOTAL DE DEMÃO **
BSCRYL/IPN (PRESSÃO NEGATIVA)					
Paredes e fundações	NÃO	Desempenadeira de aço	6	3,40	3
ETA, ETE , ETI	SIM	Desempenadeira de aço	10	5,67	5
Reservatórios (sobre pressão negativa)	SIM	Desempenadeira de aço	8	4,53	4
Parede em subsolo NEGATIVA***	NÃO	Desempenadeira de aço	6	3,40	3
Poço de elevador (pressão negativa)	NÃO	Desempenadeira de aço	7	3,97	4
IMPERMEABILIZAÇÃO EM PRESSÃO NEGATIVA ***	NÃO	Desempenadeira de aço	8	4,53	4

LEGENDA QUANTO AO USO DA TELA: OP = Uso de tela opcional* / SIM = Obrigatório / NÃO = Não precisa / CT = Cantos

* Uso Opcional, significa que a recomendação fica a critério do técnico responsável, conforme os riscos do substrato.

** Para aplicação com pincel diluir BCRYL/IT em água limpa na proporção 2 partes de BSCRYL para 1 parte de água)

*** USAR BS-CRYL / IPN - Toda impermeabilização negativa, obrigatoriamente, deve haver acompanhamento do técnico responsável

Esta tabela é baseada em ensaios realizados pela BS Ind. & Com. Ltda., e poderá sofrer alterações conforme evolução tecnológica dos produtos e/ou resultados de novos ensaios.